

RecScreen


4000P



R-300

RECSCREEN 4000P FICHA TÉCNICA

Nombre del Tejido / Brand	Recscreen 4000P
Composición / Composition	22 % Polyester 78 % PVC
Peso / Weight	430 g/m ² ±5 %
Ancho / Width	290 cm ±0.5 %
Grosor / Thickness	0,51 mm
Grado de apertura / Openess factor	1 % aprox.
Acabado / Finish	Antibacterias y libre de Pb / Anti-bacterial. Lead free
Resistencia al fuego / Fire Resistance	CLASE I (UNE-EN 13773:2003) M1 - M2
Resistencia a la tracción Urdimbre / Tensile Strength Warp	165 daN ±5 %
Resistencia a la tracción Trama / Tensile Strength Weft	130 daN ±5 %
Resistencia al desgarro Urdimbre / Tear Strength Warp	8 daN ±10 %
Resistencia al desgarro Trama / Tear Strength Weft	8 daN ±10 %
Estabilidad térmica / Thermal Stability	-30 °C / +70 °C
Longitud de pieza / Standard Roll Length	25 m / 27 yds



RecScreen


4000P




000
Blanco-Blanco




001
Blanco-Lino



100
Lino-Lino




002
Blanco-Sable



004
Blanco-Perla



400
Perla-Perla



005
Blanco-Gris Oscuro



700
Antracita



307
Negro-Bronce



300
Negro